



Linoliemaling indendørs

Linoliemaling til indendørs brug fra greenheart er en bæredygtig og diffusionsåben, linoliebaseret maling til indendørs træværk. Malingen er fremstillet uden brug af MI eller opløsningsmidler.

Linoliemaling kan tones i et bredt udvalg af farver. Se de mange muligheder i vores fysiske butik.

Brugervejledning

Overfladen skal være tør og ren for smuds, fedt og løstsiddende maling før påføring. For optimal udnyttelse af malingens egenskaber, bør fladen slibes ned til ubehandlet træ, så olien kan træde i forbindelse med træet og trænge ind. Stærkt sugende overflader grundes med ren koldpresset linolie. Linoliemaling kan også anvendes på malet træværk, forudsat at overfladen er slebet og rengjort.

Malingen påføres med pensel i 2-3 MEGET tynde lag. Under tørringsprocessen udvider linoliemaling sig med omkring 20 %. Det vil rent faktisk sige, at malingen kommer til at fylde mere, når den er tør, end den gør under påføringen. Linoliemaling bør derfor altid påføres 'tørt' og 'nærigt' for at undgå 'rynker' og opnå et tilfredsstillende resultat.

Vær opmærksom på, at linoliemaling har lang tørretid. Der bør gå 1-3 dage mellem påføringer afhængigt af lagtykkelse, vejrlig og underlagets sugeevne.

OBS: Linolieholdige klude anvendt under arbejdet kan udvikle høj varme og selvantænde. Brugte klude bør umiddelbart efter brug lægges i vand eller afbrændes for at undgå selvantænding.

Pensler rengøres i brun sæbe

For at sikre malingen lang holdbarhed skal emballagen forsegles grundigt, og spanden evt. stilles på hovedet for at minimere indtrængning af ilt. Er der dannet hinde på malingen fjernes hinden, hvorefter malingen røres op igen.

Om produktet:

Linoliemaling til indendørs træværk.

Forhandles i ½ L, 1 L, 2½ L og 5 L.

Påføres med pensel i 2-3 MEGET tynde lag.

Hæfter på rengjort, slebet træ og matslebne overflader.

Dækkeevne ca. 12-18 m² pr. liter. Fortynding frarådes.

Tørretid 1-3 døgn afhængigt af lagtykkelse og underlagets sugeevne.

Holdbarhed: Min 10 år fra købsdato ved kølig, frostfri opbevaring i original emballage.

Indeholder: Linolie, pigmenter og sikkativ.

Mal- Kode 00-1.

OBS: Linolieholdige klude kan selvantænde.

Linoliemaling er fremstillet uden brug af flygtige opløsningsmidler eller MI. Linoliemaling indeholder 0 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).



Linoliemaling udendørs

Linoliemaling til udendørs brug fra greenheart er en bæredygtig og diffusionsåben, linoliebaseret maling til udendørs træværk. Malingen kan tilsættes fungicid mod svampedannelse. Linoliemaling kan fås i et stort udvalg af farver. Se de mange muligheder i butikken. Produktet indeholder ingen opløsningsmidler eller MI.

Brugervejledning

Overfladen skal være tør og fri for smuds, fedt, alger og løstsiddende maling før påføring. For optimal udnyttelse af malingens egenskaber, bør fladen slibes ned til ubehandlet træ, så olien kan træde i forbindelse med træet og trænge ind. Stærkt sugende overflader grundes med ren koldpresset linolie eller linolieferniss. Linoliemaling kan også anvendes på malet træværk, forudsat at overfladen er slebet og rengjort. Malingen arbejdes på med pensel i 2-3 MEGET tynde lag. Under tørringsprocessen udvider linoliemaling sig med omkring 20 %. Det vil rent faktisk sige, at malingen kommer til at fylde mere, når den er tør, end den gør under påføringen. Linoliemaling bør derfor altid påføres 'tørt' og 'nærigt' for at undgå 'rynker' og opnå et tilfredsstillende resultat.

Vær opmærksom på, at linoliemaling har lang tørretid. Der bør gå 1-3 dage mellem påføringer afhængigt af lagtykkelse, vejrlig og underlagets sugeevne.

OBS: Linolieholdige klude anvendt under arbejdet kan udvikle høj varme og selvantænde. Brugte klude bør umiddelbart efter brug lægges i vand eller afbrændes for at undgå selvantænding.

Pensler renses i flydende brun sæbe.

For at sikre malingen lang holdbarhed skal emballagen forsegles grundigt, og spanden evt. stilles på hovedet for at minimere indtrængning af ilt. Er der dannet hinde på malingen fjernes hinden, hvorefter malingen røres op igen.

Om produktet:

Linoliemaling til udendørs træværk.

Forhandles i ½ L, 1 L, 2½ L og 5 L.

Påføres med pensel i 2-3 MEGET tynde lag.

Hæfter på rengjort, slebet træ og matslebne overflader.

Rækkeevne ca. 12-18 m² pr. liter. Fortynding frarådes.

Tørretid 1-3 døgn afhængigt af underlagets sugeevne og malingens lagtykkelse.

Holdbarhed: Min 10 år fra købsdato ved kølig, frostfri opbevaring i original emballage.

Indeholder: Linolie, pigmenter, sikkativ og fungicid.

Mal- Kode 00-1.

OBS: Linolieholdige klude kan selvantænde.

Linoliemalingen er fremstillet uden brug af MI (methylothiazolinon) og flygtige opløsningsmidler.

Linoliemaling indeholder 0 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).